

Informe de ensayo

O.T. N° 101-27895 2° PARCIAL
Página 1 de 1

Fecha de Informe: 19/06/2018

Solicitante: MATERMIX S.R.L.

Av. de Mayo 580 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Elemento: 1 (una) muestra de ceniza volante identificada por el usuario como: "Ceniza volante - TH 2322", identificación UT QAC 4708.

Determinaciones requeridas: Contenido de humedad, pérdida por calcinación, trióxido de azufre, dióxido de silicio, óxido de magnesio, según presupuesto N° 944/17-v3.

Fecha de Recepción: 28/12/17.

Fecha de ensayo: Las determinaciones fueron realizadas en el período comprendido entre el 18/04/18 y el 11/05/2018.

Metodología empleada: Según se indica en cada determinación.

Resultados:

Determinaciones		Ceniza volante
		TH 2322 QAC 4708
Humedad (IRAM 1654-2:2015)	g/100g	0,36
Pérdida por calcinación (IRAM 1654-2:2015)	g/100g	6,19
Trióxido de azufre (IRAM 1654-2:2015)	g/100g	0,34
Dióxido de silicio (IRAM 1654:2015)	g/100g	55,5
Óxido de magnesio (IRAM 1654:2015)	(*) g/100g	2,35


Nota: Para el ensayo con (*) se utilizó el espectrómetro de absorción atómica del Laboratorio de trazas del Centro de Química, según RUT N° 20567.

Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron las mediciones y/o ensayos.

Fin del Informe



TEC. OSCAR SFORZO
U.T. QUIMICA APLICADA
A-LA CONSTRUCCION
INTI-CONSTRUCCIONES



Arg. INÉS DOLMANN
DIRECTORA TÉCNICA
INTI - Construcciones

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del INTI. Los resultados consignados se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI y su Centro de Investigación y Desarrollo en Construcciones declinan toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este informe.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

www.inti.gov.ar
consultas@inti.gov.ar
0800 444 4004
Facebook/INTI
Twitter @INTIArgentina

Sede Parque Tecnológico Miguelete
Avenida General Paz 5445
Casilla de Correo 157
B1650WAB San Martín,
Prov. de Buenos Aires, República Argentina
Teléfono (54 11) 4724 6350
E-mail construcciones@inti.gov.ar